

化学組成及び物性表

愛知県瀬戸市井戸金町1番地

東海耐熱工業株式会社

TEL 0561 (82) 3002

FAX 0561 (82) 3045

品名	A-2N (ムライト・コージライト)		
化学組成 (%)		特性表	
SiO ₂	38.96	見掛気孔率 %	24.5
Al ₂ O ₃	54.86	吸水率 %	11.4
Fe ₂ O ₃	0.61	見掛比重	2.8
TiO ₂	0.22	嵩比重	2.1
CaO	0.20	耐火度 SK	27
MgO	4.58	熱膨張係数 1000°C	3.1×10 ⁻⁶
Na ₂ O	0.32	曲げ強度 MPa	16
K ₂ O	0.26	圧縮破壊値 Mpa	62

* 数値はいずれも代表値