

化学組成及び物性表

愛知県瀬戸市井戸金町1番地

東海耐熱工業株式会社

TEL 0561 (82) 3002

FAX 0561 (82) 3045

品名	アルミナ 99.5%		
化学組成 (%)		特性表	
SiO ₂	0.05	吸水率 %	0
Al ₂ O ₃	99.50	見掛比重	3.9
Fe ₂ O ₃	0.02	気孔率 %	0
TiO ₂		曲げ強度 MPa	400
CaO		熱膨張係数 800°C	8.1×10 ⁻⁶
MgO	0.1		
Na ₂ O	0.1		
K ₂ O			

* 数値はいずれも代表値