

化学組成及び物性表

愛知県瀬戸市井戸金町1番地

東海耐熱工業株式会社

TEL 0561 (82) 3002

FAX 0561 (82) 3045

品名	K-6		
化学組成 (%)		特性表	
SiO ₂	31.83	見掛気孔率 %	25.3
Al ₂ O ₃	60.42	吸水率 %	11.6
Fe ₂ O ₃	0.40	嵩比重	2.2
TiO ₂	0.20	見掛比重	2.9
CaO	0.12	熱膨張係数 1000°C	2.3×10 ⁻⁶
MgO	6.07	曲げ強度 MPa	12
Na ₂ O	0.16		
K ₂ O	0.12		

* 数値はいずれも代表値