

## 化学組成及び物性表

愛知県瀬戸市井戸金町1番地

東海耐熱工業株式会社

TEL 0561 (82) 3002

FAX 0561 (82) 3045

品名	A-2N (ムライト・コージライト)		
化学組成 (%)		特性表	
SiO <sub>2</sub>	38.96	見掛気孔率 %	24.5
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	54.86	嵩比重	2.1
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.61	熱膨張係数 1000°C	3.1×10 <sup>-6</sup>
MgO	4.58	曲げ強度 MPa	16
* 数値はいずれも代表値			