

化学組成及び物性表

愛知県瀬戸市井戸金町1番地

東海耐熱工業株式会社

TEL 0561 (82) 3002

FAX 0561 (82) 3045

品名	ANC (ムライト・コージライト)		
化学組成 (%)		特性表	
SiO ₂	42.6	見掛気孔率 %	34.8
Al ₂ O ₃	49.8	嵩比重	1.9
Fe ₂ O ₃	0.71	熱膨張係数 1000°C	3.0×10 ⁻⁶
MgO	5.93	曲げ強度 MPa	14

* 数値はいずれも代表値