

## 化学組成及び物性表

愛知県瀬戸市井戸金町1番地

東海耐熱工業株式会社

TEL 0561 (82) 3002

FAX 0561 (82) 3045

品名	K-6		
化学組成 (%)		特性表	
SiO <sub>2</sub>	31.83	見掛気孔率 %	25.3
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	60.42	嵩比重	2.2
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.40	熱膨張係数 1000°C	2.3×10 <sup>-6</sup>
MgO	6.07	曲げ強度 MPa	12

\* 数値はいずれも代表値